

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)

Identità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti:

Marca / Brand: **GIRMI**

Modello / Model: **BL10**

Rev. **12**

Modello tecnico / Technical model: **HHB0816**

- 1) L'operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità è TREVIDEA s.r.l. con sede legale in Rimini (Rn), Strada Consolare Rimini-San Marino, 62.
- 2) L'operatore commerciale che produce l'articolo è: TREVIDEA s.r.l. con sede legale in Rimini (Rn), Strada Consolare Rimini-San Marino, 62.

| Parte                | Materiale    | Tipo     | Identificativo nel test report |
|----------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| Coperchio            | Plastica     | PP       | <b>12</b>                      |
| Contenitore          | Plastica     | PP       | <b>11</b>                      |
| Finestra             | Plastica     | PP       | <b>6</b>                       |
| Elemento riscaldante | Acciaio Inox | AISI 304 | <b>3</b>                       |
| Guarnizione          | Silicone     |          | <b>9</b>                       |
| Filtro               | Plastica     | PA6      | <b>2</b>                       |

Rimini – 22 Luglio 2024

- 3) I materiali di cui sopra, destinati al contatto con gli alimenti, sono conformi ai criteri di purezza in conformità alle seguenti normative:
  - Regolamento (CE) 1935/2004
  - Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti
  - D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti
- 4) I materiali sopra citati, destinati al contatto con gli alimenti, rispettano i limiti di migrazione globale e specifica come da prove di laboratorio effettuate nelle seguenti condizioni di prova:

| N  | Esame                                              | Identificativo          | Simulante           | Condizioni di prova                                                      |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Esame sensoriale                                   | 2 – 3 – 6 – 9 – 11 – 12 | Distilled water     | 30 minuti a 100°C                                                        |
| 2  | Migrazione globale                                 | 2 – 6 – 9 – 11 – 12     | 20% Ethanol         | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C                                          |
| 3  | Migrazione specifica di metalli pesanti            | 2 – 6 – 9 – 11 – 12     | 3% Acetic acid      | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C +<br>Analisi ICP-OES, ICP-MS, IC, UV-Vis |
| 4  | Migrazione specifica di ammine aromatiche primarie | 2 – 6 – 9 – 11 – 12     | 3% Acetic acid      | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C +<br>Analisi LC-MS/MS                    |
| 5  | Migrazione specifica di coloranti                  | 2 – 6 – 9 – 11 – 12     | 20% Ethanol         | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C +<br>Analisi UV-Vis                      |
| 6  | Migrazione specifica di caprolattame               | 2                       | 3% Acetic acid      | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C +<br>Analisi UV-Vis, LC, LCMS e GCMS     |
| 7  | Migrazione specifica di 1-ottene e 1-esene         | 6 – 11 – 12             | Rectified olive oil | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C +<br>Analisi GC/MS                       |
| 8  | Rilascio specifico di metalli pesanti              | 3                       | 0,5% Citric acid    | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C +<br>Analisi ICP-OES e ICP-MS            |
| 9  | Migrazione specifica di Nichel, Cromo e Manganese  | 3                       | Distilled water     | 30 minuti a 100°C + Analisi ICP-OES                                      |
| 10 | Migrazione globale                                 | 3                       | Distilled water     | 3 attacchi da 30 minuti a 100°C                                          |
| 11 | Composizione dell'acciaio                          | 3                       | /                   | Acid digestion +<br>Analisi IC-APS e C/S Detector                        |

### TREVIDEA S.r.l.

Sede Legale, Amministrazione e Showroom  
Strada Consolare Rimini San Marino, 62  
47924 Rimini - ITALY  
Tel. +39 0541.75.64.20  
Fax +39 0541.75.64.30

### Ufficio Modena:

Via Colombo, 35/1  
41019 Soliera (MO) - ITALY  
Tel. +39 059.56.30.96  
Fax +39 059.56.32.12  
E-mail: commerciale@trevidea.it

Partita IVA 03800950408  
REA 309107  
Capitale Sociale Euro 110.000 i.v.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)

Identità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti:

Marca / Brand: **GIRMI**

Modello / Model: **BL10**

Rev. 12

Modello tecnico / Technical model: **HHB0816**

5) I materiali sopra citati, destinati al contatto con gli alimenti, rispettano i limiti di migrazione globale e specifica come da prove di laboratorio effettuate nelle condizioni di prova sopra elencate. Si riportano in tabella e si commentano i risultati delle prove di migrazione:

| N  | Esame                                              | Identificativo          | Limite                                    | Risultato |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1  | Esame sensoriale                                   | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 12 | /                                         | Pass      |
| 2  | Migrazione globale                                 | 2 - 6 - 9 - 11 - 12     | 10 mg/dm <sup>2</sup>                     | Pass      |
| 3  | Migrazione specifica di metalli pesanti            | 2 - 6 - 9 - 11 - 12     | Varia a seconda del metallo               | Pass      |
| 4  | Migrazione specifica di ammine aromatiche primarie | 2 - 6 - 9 - 11 - 12     | Singola: 0,002 mg/kg<br>Somma: 0,01 mg/kg | Pass      |
| 5  | Migrazione specifica di coloranti                  | 2 - 6 - 9 - 11 - 12     | Trasmittanza $\geq 95\%$                  | Pass      |
| 6  | Migrazione specifica di caprolattame               | 2                       | 0,05 mg/kg                                | Pass      |
| 7  | Migrazione specifica di 1-ottene e 1-esene         | 6 - 11 - 12             | 1-ottene: 15 mg/kg<br>1-esene: 3 mg/kg    | Pass      |
| 8  | Rilascio specifico di metalli pesanti              | 3                       | Varia a seconda del metallo               | Pass      |
| 9  | Migrazione specifica di Nichel, Cromo e Manganese  | 3                       | 0,1 mg/kg                                 | Pass      |
| 10 | Migrazione globale                                 | 3                       | 8 mg/dm <sup>2</sup>                      | Pass      |
| 11 | Composizione dell'acciaio                          | 3                       | Varia a seconda del metallo               | Pass      |


6) Specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto:

- Destinato a venire a contatto con acqua
- A temperatura fino a 100°C, e a contatto per alcuni minuti

7) I materiali non sono multistrato.

Firmato a nome e per conto di: *Signed for and on behalf of:* TREVIDEA SRL  
Rimini, 22/07/2024

Giuliano Vaccari, Amministratore (CEO)



### TREVIDEA S.r.l.

Sede Legale, Amministrazione e Showroom  
Strada Consolare Rimini San Marino, 62  
47924 Rimini - ITALY  
Tel. +39 0541.75.64.20  
Fax +39 0541.75.64.30

### Ufficio Modena:

Via Colombo, 35/1  
41019 Soliera (MO) - ITALY  
Tel. +39 059.56.30.96  
Fax +39 059.56.32.12  
E-mail: commerciale@trevidea.it

Partita IVA 03800950408  
REA 309107  
Capitale Sociale Euro 110.000 i.v.